

# NEVASTANE 2 PLUS



**Grasa grado alimenticio**



Grasa de complejo aluminio color blanca, que sobrepasa a otros lubricantes grado alimenticio al combinar propiedades superiores anti-desgaste con una textura pegajosa.

## APLICACIONES

Desarrollado para lubricación general, cojinetes, empaques, correderas, guías y válvulas.

## PROPIEDADES

- Prolonga el tiempo de vida de la máquina.
- Grasa complejo de aluminio, con aditivos especialmente diseñados para que los ingredientes anti-desgaste den más del 50% de resistencia al desgaste.
- Reforzado con propiedades de resistencia al agua y a la oxidación para proteger la máquina contra la corrosión y prolongar los periodos de reengrasado.
- Presenta estabilidad a diferentes rangos de temperatura.
- Ayuda a reducir los problemas de contaminación como se requiere en el Sistema de Análisis de Riesgo en Puntos de Control Crítico ( **HACCP System**, por sus siglas en Inglés).
- Registrado **H-1** por la **NSF**.
- Formulado con ingredientes que cumplen con la norma **21 CFR 178.3570 de la FDA**.

**Total México, S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# NEVASTANE 2 PLUS



**Grasa grado alimenticio**



## CARACTERISTICAS

| CARACTERISTICA               | METODO ASTM | NEVASTANE 2 PLUS  |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| No. De Registro NSF          |             | 123541            |
| Apariencia                   | CYP-PL08    | Blanca            |
| Textura                      | CYP-PL16    | Lisa pegajosa     |
| Tipo de jabón                | D-128       | Complejo aluminio |
| Grado NLGI                   | D-217       | 2                 |
| Penetración trabajada a 25°C | D-217       | 265-295           |
| Punto de goteo, °C           | D-2265      | 232               |
| Desgaste 4 bolas EP, mm      | D-2266      | 0.63              |
| Lavado con agua a 79°C       | D-1264      | < 5.0             |
| Corrosión al cobre           | D-4048      | 1 A               |
| Rango de operación, °C       |             | 0-177             |
| Aceite básico                |             |                   |
| Punto de escurrimiento, °C   | D-5985      | -7                |
| Viscosidad a 40°C, cSt       | D-445       | 67                |
| Indice de viscosidad         | D-2270      | 90                |
| Punto de inflamación, °C     | D-92        | 224               |

2012

### Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949